

# GAE BG2

Junta autoexpansiva universal  
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto  
de: 06/02/2014

Art. Nr. BG2 20 nr.02142017 / BG2 30 nr.02105020

Rev.05 de: 17/08/2021

Características	Normativa	GAE BG2 20	GAE BG2 30
Artículo		02142017	02105020
Material		Espuma de poliuretano impregnada elastica / adhesivo acrílico	
Clase de sollicitación	DIN 18542:2009	BG2	
Color		Negro	
Anchura del rollo		20 mm	30 mm
Longitud del rollo		12 m	4,3 m
Fuga de-a mm		2-6 mm	6-15 mm
Clase de resistencia al fuego	DIN 4102-1	B1	
Coefficiente de permeabilidad (fisuras)	DIN EN 12114	$a_n \leq 1,0 \text{ m}^3/[\text{h m (daPa)}^n]$	
Coefficiente de impermeabilidad a fuertes lluvias	DIN EN 1027	$\geq 300 \text{ Pa}$	
Temperatura de servicio	DIN 18542:2009	- 30°C / +90°C	
Compatibilidad con otros materiales de construcción	DIN 18542:2009	Conforme	
Resistencia a la luz y a los agentes atmosféricos	DIN 18542:2009	Conforme	
Tolerancia dimensional	DIN 7715 T5 P3	Conforme	
Capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua	DIN EN ISO 12572	$S_d \leq 0,5 \text{ m en } 50 \text{ mm de ancho}$	
Coefficiente de resistencia al paso de vapor $\mu$	DIN EN ISO 12572	$\leq 100$	
Emisiones		Muy reducidas según EMICODE®	
Embalaje		15 rotoli (180m)	10 rotoli (43m)
Almacenamiento		Máx. 12 meses , en lugar seco y en el embalaje original	
Temperatura de almacenamiento		+1°C / +20°C	

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y / o actualizar los datos contenidos en este documento. La versión más reciente está disponible en la página web [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Este documento anula y sustituye a la versión anterior.