

# T-PE-Plan D – Köster TPO U auf PE Basis

Einlagenfreie (homogene) Polyolefin-Dach- und Dichtungsbahn (TPO/FPO)

Riwega | planus

Produktdatenblatt

vom: 05/05/2019

Art. PLA307551

Rev.02 vom: 07/08/2024

Eigenschaften	Prüfverhalten	Wert / Ergebnis
Länge	DIN EN 1848-2	20 m
Breite	DIN EN 1848-2	52,5 cm
Dicke	DIN EN 1849-2	2,0 mm
Flächenbezogene Masse	DIN EN 1849-2	2100 g/m <sup>2</sup>
Zugfestigkeit längs/quer	DIN EN 12311-2	> 9 N/mm <sup>2</sup> (Verfahren B)
Bruchdehnung längs/quer	DIN EN 12311-2	> 500 % (Verfahren B)

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website [www.riwega.com](http://www.riwega.com) eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.