

Micro Vario 200 V7

Freno de vapor higosensible
Riwega | eternitycomfort

Rev.00

Ficha técnica producto
de 04/11/2024
Art. 02030148
de -

| | | |
|--|------------|---|
| Material | PP.PA.PP |  EN 13984 |
| Film | PA | |
| Color | Gris claro | |
| Anchura del rollo | 1,5 m | |
| Longitud del rollo | 50 m |  |
| Peso del rollo | 15 Kg | |
| Clasificación según UNI 11470 (IT) | A | |
| Clasificación según Önorm B4119/B3661 (AT) | Typ I | |
| Clasificación según SIA 232-1 (CH) | VO | |
| Cumple DTU (FR) | 31.2 | |

| CARACTERÍSTICAS | NORMATIVA | UNIDAD | VALOR |
|--|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| Masa por unidad de área | EN 1849-2 | g/m ² | 200 (±10g/m ²) |
| Capa de aire equivalente al paso de vapor - Sd | EN 1931 | m | 0,2-7 |
| DVA Difusión del vapor de agua | EN ISO 12572 | g/m ² / 24h | ca. 100-5 |
| Columna de agua | EN 20811 | cm | > 80 |
| Impermeabilidad al agua | EN 13984 (EN1928 Met.A) | - | Superado |
| Resistencia al desgarro MD* | EN 12311-1 | N/50mm | 400 (±50N/50mm) |
| Resistencia al desgarro CD* | EN 12311-1 | N/50mm | 350 (±50N/50mm) |
| Alargamiento MD* | EN 12311-1 | % | 40 (±15N) |
| Alargamiento CD* | EN 12311-1 | % | 50 (±15N) |
| Desgarro por clavo MD* | EN 12310-1 | N | 250 (±30%) |
| Desgarro por clavo CD* | EN 12310-1 | N | 280 (±30%) |
| Reacción al fuego | EN 13501-1 | Clase | E |
| Estabilidad contra los rayos UV | - | Meses | 3 |
| Temperatura | - | °C | -40 / +80 |
| Durabilidad | | | |
| Después de envejecimiento artificial | EN 1926 | - | Superado |
| Resistencia a los álcalis | EN 13984 (EN1928 Met.A) | - | Superado |

| | | | |
|--|--------------|-------------------|---|
| Densidad | EN 1849-1 | Kg/m ³ | 222 |
| Espesor | EN 1849-2 | mm | 0,9 (±0,1) |
| Coefficiente de resistencia al paso de vapor [μ] | EN ISO 12572 | - | 222-7778 |
| Coefficiente de permeabilidad al vapor | - | Kg/m*s*Pa | 0,7539*10 ⁻¹² - 0,0115*10 ⁻¹² |
| Conductividad térmica lambda [λ] | - | W/mK | 0,22 |
| Calor específico | - | J/KgK | 1700 |

*MD = longitudinal, CD = transversal

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.