

# Coll Radon 150

Banda adhesiva butílica y una protección dividida longitudinalmente certificado de gas radón  
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto  
de: 06/12/2024  
Art. 020445021  
Rev.00 de: -

Características	
Artículo	020445021
Material	Butile
Fondo adhesivo	Lámina de aluminio y laminado híbrido
Liner	PE ( precortado a la mitad )
Medidas del rollo	150 mm x 15 m
Espesor del adhesivo (d)	1,0 mm
Espesor del soporte adhesivo	0,1 mm
Densidad	~1,5 g/cm <sup>3</sup> (DIN EN ISO 10563)
Contenido sólido	>99 % (DIN EN ISO 10563)
Compatibilidad del betún	sí
Temperatura de trabajo	+5°C / +30°C
Temperatura de resistencia	-40°C / +100°C
Estabilidad a los rayos UV	Alta*
Difusión de gas radón (D)	1,6 x 10 <sup>-13</sup> m <sup>2</sup> s <sup>-1</sup>
Longitud de difusión (LD)	0,26 mm
Parámetro de ensayo (R=d/LD)	3,79
Caja	1 rollo
Almacenamiento	Conservar en un lugar seco a aprox. 20°C, al abrigo de la luz solar directa por un máx. de 12 meses

\* con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y / o actualizar los datos contenidos en este documento. La versión más reciente está disponible en la página web [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Este documento anula y sustituye a la versión anterior.