



Dampfsperren aus Bitumen




DS 28 750 PP TOP SK

Flächengewicht	EN 1849-2	700 g/m ²
Dicke		0,9 mm
Sd-Wert		95 m
Kleber TOP SK		bituminös
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	530 / 350 N/50mm
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	200 / 200 N
Artikel TOP SK		02064019




DS 48 1100 PP / DS 48 1100 PP TOP SK

Flächengewicht	EN 1849-2	1100 g/m ²
Dicke		1,1 mm
Sd-Wert		152 m
Kleber TOP SK		acryl
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	700 / 440 N/50mm
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	220 / 230 N
Artikel / Artikel TOP SK		02064005 / 02064020



DS 48 1300 TOP SK

Flächengewicht	EN 1849-2	1300 g/m ²
Dicke		1,3 mm
Sd-Wert		152 m
Kleber TOP SK		acryl
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	730 / 450 N/50mm
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	250 / 250 N
Artikel TOP SK		02064013



DS 48 2200 TOP SK PP-S

Flächengewicht	EN 1849-2	2200 g/m ²
Dicke		1,8 mm
Sd-Wert		213 m
Kleber TOP SK		bituminös
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	930 / 540 N/50mm
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	360 / 370 N
Artikel TOP SK		02064018

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird