


# Barriere al vapore bituminose


50

R2




## DS 28 750 PP TOP SK

|                           |            |                      |
|---------------------------|------------|----------------------|
| Massa areica              | EN 1849-2  | 700 g/m <sup>2</sup> |
| Spessore                  |            | 0,9 mm               |
| Valore Sd                 |            | 95 m                 |
| Collante TOP SK           |            | bituminoso           |
| Resistenza strappo MD/CD* | EN 12311-1 | 530 / 350 N/50mm     |
| Strappo da chiodo MD/CD*  | EN 12310-1 | 200 / 200 N          |
| Articolo TOP SK           |            | 02064019             |




## DS 48 1100 PP / DS 48 1100 PP TOP SK

|                            |            |                       |
|----------------------------|------------|-----------------------|
| Massa areica               | EN 1849-2  | 1100 g/m <sup>2</sup> |
| Spessore                   |            | 1,1 mm                |
| Valore Sd                  |            | 152 m                 |
| Collante TOP SK            |            | acrilico              |
| Resistenza strappo MD/CD*  | EN 12311-1 | 700 / 440 N/50mm      |
| Strappo da chiodo MD/CD*   | EN 12310-1 | 220 / 230 N           |
| Articolo / Articolo TOP SK |            | 02064005 / 02064020   |



## DS 48 1300 TOP SK

|                           |            |                       |
|---------------------------|------------|-----------------------|
| Massa areica              | EN 1849-2  | 1300 g/m <sup>2</sup> |
| Spessore                  |            | 1,3 mm                |
| Valore Sd                 |            | 152 m                 |
| Collante TOP SK           |            | acrilico              |
| Resistenza strappo MD/CD* | EN 12311-1 | 730 / 450 N/50mm      |
| Strappo da chiodo MD/CD*  | EN 12310-1 | 250 / 250 N           |
| Articolo TOP SK           |            | 02064013              |



## DS 48 2200 TOP SK PP-S

|                           |            |                       |
|---------------------------|------------|-----------------------|
| Massa areica              | EN 1849-2  | 2200 g/m <sup>2</sup> |
| Spessore                  |            | 1,8 mm                |
| Valore Sd                 |            | 213 m                 |
| Collante TOP SK           |            | bituminoso            |
| Resistenza strappo MD/CD* | EN 12311-1 | 930 / 540 N/50mm      |
| Strappo da chiodo MD/CD*  | EN 12310-1 | 360 / 370 N           |
| Articolo TOP SK           |            | 02064018              |

\*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti