

FDB EXT VSK 350 FL

Cinta adhesiva acrílica / USO EXTERNO
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto
del: 13/10/2022
Art. 02046135
Rev.02 del: 29/05/2024

Características	Norma	
Adhesivo		Poliacrilato modificado
Soporte adhesivo		Combinación de PP + PP
Liner		Película con Fingerlift, precortada a:
		15 mm 167,5 mm 167,5 mm
Anchura del rollo		350 mm
Peso del film	EN 1849-2	80 g/m ² (±10 g/m ²)
Peso total (incl. liner)	EN 1849-2	380 g/m ² (±20 g/m ²)
Peso del adhesivo	EN 1849-2	210 g/m ² (±10 g/m ²)
Longitud del rollo		25 m
Color		Antracita
Espesor	EN 1849-2	0,5 mm (±0,1mm)
Deformación total máxima admisible		5% (en la zona de la anchura de la banda no restringida, de lo contrario debe preverse una reserva de expansión)
Resistencia al desgarro MD*	EN 12311-1	250 N/50mm (±30N/50mm)
Resistencia al desgarro CD*	EN 12311-1	120 N/50mm (120/180 N/50mm)
Alargamiento a la rotura MD*	EN 12311-1	90% (±25%)
Alargamiento a la rotura CD*	EN 12311-1	150% (±30%)
Valor S _d	EN 1931 / EN 12572	ca. 0.05m
Estanqueidad al aire	EN 1026	a _n ≤ 0,1 m ³ /m ² h
Clase de impermeabilidad	EN 13984 / EN 1928	W1 Columna de agua >2000 mm
Temperatura de trabajo		-10°C / +40°C
Resistencia a las temperaturas		-40°C / +80°C
Clase de resistencia al fuego	EN ISO 11925-2: 2010	E
Substancias peligrosas	EU 1907-2006	ninguna
Resistencia a los rayos UV**		3 meses
Embalaje		1 rollo
Almacenamiento		Conservar en un lugar fresco y seco, en su envase original, máx. 12 meses

*MD= longitudinal; CD= transversal

** Con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.