

# FDB INT VSK 350 FL

Cinta adhesiva acrílica / USO INTERIOR

Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto  
de: 21/09/2023  
Art. 02046250  
Rev. 01 del: 29/05/2024

Características	Norma	
Adhesivo		Poliacrilato modificado
Soporte adhesivo		Combinación de PP + PE
Liner		Película con Fingerlift, precortada a: 15 mm      167,5 mm      167,5 mm
Anchura del rollo		350 mm
Peso del film	EN 1849-2	120 g/m <sup>2</sup> ( $\pm 10$ g/m <sup>2</sup> )
Peso total	EN 1849-2	400 g/m <sup>2</sup> ( $\pm 20$ g/m <sup>2</sup> )
Peso del adhesivo	EN 1849-2	210 g/m <sup>2</sup> ( $\pm 10$ g/m <sup>2</sup> )
Longitud del rollo		25 m
Color		Rosa
Espesor	EN 1849-2	0,4 mm ( $\pm 0,1$ mm)
Deformación total máxima admisible		5% (en la zona de la anchura de la banda no restringida, de lo contrario debe preverse una reserva de expansión)
Resistencia al desgarro MD*	EN 12311-1	200 N/50mm ( $\pm 20$ N/50mm)
Resistencia al desgarro CD*	EN 12311-1	160 N/50mm ( $\pm 40$ N/50mm)
Alargamiento a la rotura MD*	EN 12311-1	140% (120/140%)
Alargamiento a la rotura CD*	EN 12311-1	160 % ( $\pm 20\%$ )
Valor S <sub>d</sub>	EN 1931 / EN 12572	40 m
Estanqueidad al aire	EN 1026	a <sub>n</sub> ≤ 0,1 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h
Clase de impermeabilidad	EN 13984 / EN 1928	W1 Columna de agua >2000 mm
Temperatura de trabajo		-5°C / +40°C
Resistencia a las temperaturas		-40°C / +80°C
Clase de resistencia al fuego	EN ISO 11925-2: 2010	Clase E
Substancias peligrosas	EU 1907-2006	ninguna
Resistencia a los rayos UV		3 meses
Embalaje		1 rollo
Almacenamiento		Conservar en un lugar fresco y seco, en su envase original, máx. 12 meses

\*MD= longitudinal; CD= transversal

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.