

FDB Vario FL

Cinta adhesiva acrílica con hygrometría variable
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto

de: 18/09/2014

Art. Nr. 02045807-02045810-02045815

Rev.07 de: 30/10/2022



Características	Norma	FDB Vario FL 75	FDB Vario FL 100	FDB Vario FL 150
Artículo		02045807	02045810	02045815
Adhesivo		Acrílico con "Fingerlift"		
Soporte adhesivo		PET.PA		
Color		Blanco		
Anchura rollo		75 mm	100 mm	150 mm
Longitud rollo		25 m		
Peso (total)	EN 1849-2	400 g/m ² (± 10 %)		
Espesor	EN 1849-2	0,63 mm (± 10 %)		
Deformación total máxima admisible		5% (en la zona de la anchura de la banda no restringida, de lo contrario debe preverse una reserva de expansión)		
Revestimiento de silicona precortado		(50 + 25) mm	(75 + 25) mm	(65 + 60 + 25) mm
Resistencia al desgarro MD*	EN 12311-1	300 N/50mm, media 220 N/50mm		
Resistencia al desgarro CD*	EN 12311-1	80 N/50mm, media 65 N/50mm		
Alargamiento a la rotura MD*	EN 12311-1	25 %, media 15 %		
Alargamiento a la rotura CD*	EN 12311-1	135 %, media 125 %		
Impermeabilidad al agua	EN 13984 / EN 1928	W1		
Columna de agua		> 2000 mm		
Resistencia al paso del aire	EN 1026	a _n ≤ 0,1 m ³ /m ² h		
Test de fuerte lluvias	EN 1027	> 600 Pa		
Valor S _d	EN 1931 / EN 12572	0,5 m ≤ S _d ≤ 20 m hygrovARIABLE		
Clase de resistencia al fuego	EN ISO 11925-2	Clase E		
Resistencia a los rayos UV		6 meses**		
Resistencia a las temperaturas		- 40°C / +80°C		
Temperatura de trabajo		- 10°C / +40°C		
Caja		5 (5 x 25 m= 125 m)	4 (4 x 25 m= 100 m)	2 (2 x 25 m = 50 m)
Almacenamiento		Almacenar en un lugar fresco y seco por un máximo de 12 meses		

* MD= longitudinal; CD= transversal / * con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.